

**RESINAS EPOXÍDICAS CON CARGAS METÁLICAS****Pasta de Aluminio (Masilla epoxídica con cargas de aluminio)****Descripción:**

Pasta epoxídica con carga de aluminio, para reparaciones fiables y económicas en fundiciones, piezas y equipos de aluminio. Se mezcla y aplica fácilmente.

**Ventajas:**

- Se adhiere al aluminio, otros metales y plásticos termoendurecibles
- El material fraguado, puede ser mecanizado, taladrado y roscado

**Aplicaciones:**

- Para superficies donde se requiera un acabado en aluminio, no oxidable
- Reparación de fisuras y grietas en piezas de fundición
- Excelente resistencia a los CFC's
- Relleno piezas de fundición en aluminio

**Modo de Empleo:**

- Todas las superficies deben estar secas, limpias y rugosas
- La suciedad, grasas y aceites se deben eliminar con Limpiador-desengrasante Devcon Blend 300
- Las superficies contaminadas por sales deben ser neutralizadas y limpiadas convenientemente
- Reparación de superficies de aluminio: el óxido de las superficies de aluminio reduce la adhesión de esta pasta epoxídica a la superficie a tratar. Esta capa de óxido debe ser removida antes de la reparación de la superficie, bien por medios mecánicos o por medios químicos
- Se debe alcanzar como mínimo el grado de preparación de superficie SA<sub>2</sub> ½ de la norma ISO 8501, con una rugosidad media de un valor Rz 60 a 80 micras
- A continuación se debe proceder a la eliminación del polvo mediante aspiración mecánica y de existir impurezas, resto de humedad y/o aceite se debe limpiar con Devcon Blend 300
- Bajo condiciones de trabajo en frío, se recomienda calentar la superficie a reparar hasta unos 38 °C, inmediatamente antes de aplicar este producto. Este procedimiento seca y elimina humedades presentes
- Siempre conviene efectuar la aplicación del producto lo más rápido posible después de haber realizado la limpieza, para evitar oxidaciones o rastros de óxido. Si esto no es práctico, una aplicación general de FL 10 Primer mantendría las superficies de metal sin rasgos de óxido
- Mezclado: la relación de mezcla, es en peso de 9:1 y en volumen de 4:1
- Este producto está formulado como una densa mezcla que puede ser aplicado de forma fácil sobre superficies verticales sin descolgarse
- Su aplicación debe realizarse con espátula rígida, apretando firmemente sobre las grietas y cavidades para asegurar un máximo contacto con la superficie y eliminar el aire ocluido. Se debe aplicar como mínimo un espesor de 1.6 mm.
- La vida útil de la mezcla es de 60' a 20 °C y endurece completamente en 16 horas
- El tiempo de almacenaje a 22 °C, es de un máximo de 3 años

## **Características Técnicas:**

<b>Resistencia Química</b>  Consultar en la Guía de Usuarios, con la tabla de Resistencia Química de los Productos Devcon	Los sistemas epoxídicos presentan una excelente resistencia, al agua, soluciones alcalinas, gasolinas, aceites, detergentes; no se recomienda su uso para largos periodos en contacto con ácidos concentrados y disolventes orgánicos
<b>Resistencia a la Temperatura</b>	Húmeda: 48° / Seca: 121°
<b>Envasado- Predosificado</b>	0,5 kg.
<b>Relación mezcla en peso</b>	9:1
<b>Relación mezcla en volumen</b>	4:1
<b>Vida de la mezcla</b>	60'
<b>volumen de sólidos</b>	100%
<b>Color</b>	Aluminio
<b>Tiempo de fraguado</b>	16 h.
<b>Cubrición cm<sup>2</sup>/Kg./6.35 mm</b>	980
<b>Resistencia a la compresión N/mm<sup>2</sup></b>	58
<b>Resistencia a la tracción N/mm<sup>2</sup></b>	21
<b>Dureza Shore (D)</b>	85



## **Seguridad:**

Seguir indicaciones de la ficha de seguridad del producto.

## **Garantía y Reclamaciones:**

Todas las recomendaciones, información técnica y datos contenidos en este folleto están basados en los resultados de ensayos en laboratorio y se facilitan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales pudiendo ser modificadas sin previo aviso.

Debido a las variaciones en el almacenamiento, manipulación y aplicación de estos materiales, Sintemar no acepta responsabilidad alguna por el rendimiento del producto o por cualquier daño derivado de su empleo, siempre y cuando dicho daño no se produzca por deficiencias en la manufacturación del mismo.

Se sugiere a los usuarios potenciales que prueben con pequeñas aplicaciones para determinar la idoneidad de cada producto individual para sus necesidades específicas.